Niuk 23NT40

تولیدکننده	Shanghai Niuk New ,.Plastic Technology Co .Ltd	**دسته بندی**	PC+ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Niuk 23NT40 یک ماده پلی کربنات + ABS (PC+ABS) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Niuk 23NT40 عبارتند از: دارای رتبه آتش سوزی، مقاوم در برابر حرارت، استحکام بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، خودرو، کالاهای تجاری/اداری، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	تجهیزات تجاری	-	-
	تلفن‌های همراه	-	-
	محفظه‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.70 %	-	ISO 2577
	0.50 to 0.70 %	-	-
		-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	52.0 MPa	7541.98 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	45 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	2250 MPa	326335.5 psi	ISO 178
تنش خمشی	84.0 MPa	12183.19 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	59 kJ/m²	28.07 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	115 C°	239.0 F°	ISO 75-2/B
	96.0 C°	204.8 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	114 C°	237.2 F°	ISO 306/B120

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.