# Niuk 23RN60

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Shanghai Niuk New ,.Plastic Technology Co .Ltd | **دسته بندی** | PC+ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Niuk 23RN60 یک ماده پلی کربنات + ABS (PC+ABS) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Niuk 23RN60 عبارتند از: دارای رتبه آتش سوزی، مقاوم در برابر شعله، پایداری ابعادی خوب، مقاوم در برابر حرارت، استحکام بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، محفظه ها

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله<br>پایداری ابعادی خوب<br>مقاومت حرارتی بالا<br>سختی بالا | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | محفظه الکتریکی<br>کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.18 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 35 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ISO 2577 |
| | 0.50 to 0.70 % | - | - |
| | 0.50 to 0.70 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 60.0 MPa | 8702.28 psi | ISO 527-2/50 |
| **کرنش کششی** | 60 % | - | ISO 527-2/50 |
| **مدول خمشی** | 2500 MPa | 362595.0 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 80.0 MPa | 11603.04 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 50 kJ/m² | 23.79 ft·lb/in² | ISO 179 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 179 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | | - | - |
| | 110 C° | 230.0 F° | ISO 75-2/B |
| | 92.0 C° | 197.6 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 108 C° | 226.4 F° | ISO 306/B120 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-0 | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.