Niuk 10GP20

تولیدکننده	Shanghai Niuk New Plastic Technology .Co., Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Niuk 10GP20 یک ماده پلی پروپیلن است که با 20% الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Niuk 10GP20 عبارتند از: دارای رتبه آتش سوزی، مقاوم در برابر حرارت، صلب. کاربردهای معمول عبارتند از: خودرو، محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا سختی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی محفظه الکتریکی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 min g/10	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 2577
	0.40 to 0.50 %	-	-
	0.80 to 0.90 %	-	-
محتوای خاکستر	20 %	-	ISO 3451

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	68.0 MPa	9862.58 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	5.0 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	4200 MPa	609159.6 psi	ISO 178
تنش خمشی	110 MPa	15954.18 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	42 kJ/m²	19.98 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	155 C°	311.0 F°	ISO 75-2/B
	120 C°	248.0 F°	ISO 75-2/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.