NEFTEKHIM ABS 0445E

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ABS 0445E - یک گرید اکسترود شده با هدف کلی با تعادل سختی-استحکام خوب است. برای تولید ورق هایی با سطح با کیفیت بالا (هم اکسترود شده یا نه و با نسبت اکستروژن بالا) قابل استفاده برای یخچال، بهداشتی، بسته بندی، قطعات خودرو، کالاهای مصرفی و مبلمان (پروفیل) استفاده می شود. فقط خود رنگ تولید می شود، بدون مواد افزودنی و رنگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	محصولات بهداشتی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 to 5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	-
جذب آب	0.30 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	110	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	45 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	68.0 MPa	9862.58 psi	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	DIN 53453
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	15 kJ/m²	7.14 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	9.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.17 W/m/K	-	ASTM C177
دمای تغییر شکل	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باقیمانده	0.050 %	-	Internal Method

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94
دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)	650 C°	1202.0 F°	IEC 60695-2-1

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	60	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.