NEFTEKHIM ABS 0554E

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ABS 0554 - یک گرید اکستروژن با سختی و استحکام خوب است. دارای مشخصه جریان خوب و مقاومت در برابر حرارت مورد نیاز برای تولید ورق اکسترود شده است. برای تولید ورق هایی با کیفیت سطح بالا (هم اکسترود شده یا نه، با نسبت اکستروژن بالا) که برای طیف گسترده ای از کاربردها، در یخچال، بهداشتی، بسته بندی، قطعات خودرو و مبلمان (پروفیل) در نظر گرفته شده است، استفاده می شود. فقط خود رنگ تولید می شود، بدون مواد افزودنی و رنگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مبلمان	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	محصولات بهداشتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن اکستروژن پروفایل	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 to 6.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	-
جذب آب	0.30 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	110	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	45 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	68.0 MPa	9862.58 psi	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	DIN 53453
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	17 kJ/m²	8.09 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ASTM D1525
CLTE	9.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.17	-	ASTM C177
دمای تغییر شکل	C° 104	F° 219.2	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باقیمانده	% 0.050	-	Internal Method

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94
دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)	C° 650	F° 1202.0	IEC 60695-2-1

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	60	-	ASTM D523

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.