# NEFTEKHIM PE 6054N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nizhnekamskneftekhim .Inc | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

محصولی که از پلیمریزاسیون گاز فازی اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلزآلی پیچیده به دست آمده است. دستورالعمل پایدارسازی: ضد اسید، آنتی اکسیدان، پایدارکننده حرارتی، کمک فرآوری، عامل پخش کننده. کاربرد: عمومی، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری فشاری، قالب‌گیری دمشی. الزامات فنی: TU 2211-145-05766801-2008

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | خنثی‌کننده اسید<br>آنتی‌اکسیدان<br>تثبیت کننده حرارتی<br>کمک‌پردازش | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **ویژگی‌ها** | مقاوم در برابر اسید<br>آنتی‌اکسیدان<br>قابل پخش<br>قابلیت پردازش خوب<br>پایداری حرارتی | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | عمومی (هدف) | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>قالب‌گیری فشاری<br>اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.952 to 0.956 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.3 to 1.7 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **نسبت جریان مذاب** | | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول خمشی** | 1200 MPa | 174045.6 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 100 J/m | 1.87 ft·lb/in | ASTM D256 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.