NEFTEKHIM PE 6948C (486H3)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون فاز گازی اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلز-آلی پیچیده به دست می آید. فرمول تثبیت: ضد اسید، آنتی اکسیدان، تثبیت کننده حرارتی، کمک فرآیند، عامل پخش کننده. کاربرد: جزء اصلی برای لوله های تحت فشار کلاس PE 100. الزامات فنی: TU 2211-145-05766801-2008

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید آنتی‌اکسیدان تثبیت کننده حرارتی کمک‌پردازش	- - - -	- - - -
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید آنتی‌اکسیدان قابل پخش قابلیت پردازش خوب پایداری حرارتی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	PPI PE-100	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.946 g to 0.950 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.25 to 0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	400 J/m	7.49 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.