NEFTEKHIM PS 945E

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PS (HIPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

قابلیت قالب گیری عمیق داغ با توزیع خوب دیواره جانبی. کاربرد: برای ساخت مقالاتی که نیاز به استحکام فوق العاده دارند. استحکام ضربه فوق العاده در ترکیب با براقیت بالا امکان استفاده از این گرید را به جای پلاستیک های ABS فراهم می کند. این پلیمر کاملاً برای اکستروژن ورق براق مناسب است. یک گرید مقاوم در برابر فرئون 945E ممکن است سفارشی شود. الزامات فنی: TU 2214-126-05766801-2003

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت خوب	- - -	- - -
کاربردها	ورق	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری هم‌اکستروژن قالب‌گیری اکستروژن ورق	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 50	-	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 38.0	psi 5511.44	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 150	ft·lb/in 2.81	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 83.0	F° 181.4	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	50	-	ASTM D523

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.