NEFTEKHIM PE 4148B (484H2)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از پلیمریزاسیون گاز فاز اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلزآلی پیچیده به دست آمده است. فرمول تثبیت: ضد اسید، آنتی اکسیدان، پایدارکننده حرارتی، کمک پردازش، عامل پخش کننده. کاربرد: فیلم دمیده با استحکام بالا برای کیسه‌های نازک.. الزامات فنی: TU 2211-145-05766801-2008

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	کمک‌پردازش	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	استحکام بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها فیلم	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.946 to 0.950 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.15 to 0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای ژل	600 pcs/m²	-	-
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	700 MPa	101526.6 psi	-
	650 MPa	94274.7 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	-
	48.0 MPa	6961.82 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	480 %	-	-
	600 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	170 g	6.0 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	13 g	0.4585 oz	-
	60 g	2.12 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.