NEFTEKHIM PE 5120Q

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از پلیمریزاسیون گاز فازی اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلزآلی پیچیده به دست آمده است. دستورالعمل پایدارسازی: ضد اسید، آنتی اکسیدان، پایدارکننده حرارتی، عامل پخش کننده. کاربرد: فیلم‌های لوله‌ای با استحکام بالا. الزامات فنی: TU 2211-145-05766801-2008

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل پخش	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	لوله‌کشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 to 0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 to 3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای ژل		-	-
	250 pcs/m²	-	-
	245 pcs/m²	-	-
	5.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	-
	120 MPa	17404.56 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	53.0 MPa	7687.01 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	900 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	-
	450 g	15.87 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.