NEFTEKHIM PP 1315M (YX37F)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده. این محصول شامل افزایش پایداری حرارتی طولانی مدت، مقاومت در برابر تخریب حرارتی اکسیداتیو در هنگام تولید، پردازش PP و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP، بهبود خواص کمک کننده به لغزش و جلوگیری از چسبیدن لایه های فیلم، بهبود رئولوژی مذاب است. کاربرد: فیلم اکستروژن شکاف دار مسطح. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر پایداری حرارتی خوب هموپلیمر مقاوم در برابر اکسیداسیون	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 to 11 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
محتوای ژل		-	-
	250 pcs/m²	-	-
	3.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
سختی Rockwell	82 to 95	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد)	15.0 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 °C to 154	309.2 - 302.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.