NEFTEKHIM PP 1421J (T38CA)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلز آلی پیچیده به دست می آید. این محصول شامل افزایش پایداری حرارتی طولانی مدت، مقاومت در برابر تخریب اکسیداتیو حرارتی در هنگام تولید، فرآوری PP و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP است. خواص آنتی استاتیک و لغزشی بادوام برای فیلم. کاربرد: فیلم دو محوره تک و چند لایه. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها			-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دو محوری فیلم فیلم چندلایه	- - -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.9 to 3.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
محتوای ژل		- -	- -
	300 pcs/m²	-	-
	3.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
سختی Rockwell	82 to 95	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد)	20.8 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.0	psi 4931.29	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 10	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	to 154 °C 150	F° 309.2 - 302.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.