# NEFTEKHIM PP 1450R (Z30S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nizhnekamskneftekhim .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده به دست می آید. این محصول شامل پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، فرآوری PP و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP است. کاربرد: نخ فرش، فیلم لوله ای، اثاثه یا لوازم داخلی، لمینت. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پایداری حرارتی خوب | - | - |
| | هموپلیمر | - | - |
| | مقاوم در برابر اکسیداسیون | - | - |
| **کاربردها** | پارچه‌ها | - | - |
| | فیلم | - | - |
| | لمینت‌ها | - | - |
| | لوله‌کشی | - | - |
| | نخ | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | اکستروژن فیلم | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.900 g/cm³ | - | - |
| **چگالی ظاهری** | 0.48 to 0.52 g/cm³ | - | - |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 20 to 30 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوای خاکستر** | 0.025 to 0.050 % | - | - |
| **محتوای ژل** | | - | - |
| | 250 pcs/m² | - | - |
| | 10.0 pcs/m² | - | - |
| | 0.00 pcs/m² | - | - |
| | 0.00 pcs/m² | - | - |
| **سختی Rockwell** | 82 to 95 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خزش حرارتی** | 90 to 96 °C | 194.0 - 204.8 F° | - |
| **تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد)** | 15.0 day | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول خمشی** | 1350 MPa | 195801.3 psi | ASTM D790 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 150 °C to 154 | 309.2 - 302.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.