NEFTEKHIM PP 1452S (H39S)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده به دست می آید. این محصول شامل پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، فرآوری PP و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP، مقاومت بالاتر مقالات در برابر تغییر رنگ محیطی است. کاربرد: فیلم اکستروژن شکاف دار تخت، فیلم لوله ای، رشته و نخ پیوسته حجیم. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
کاربردها	نخ BCF	-	-
	الیاف	-	-
	فیلامنت‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	لوله‌کشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 to 40 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
محتوای ژل		-	-
	250 pcs/m²	-	-
	10.0 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
سختی Rockwell	82 to 95	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد)	6.3 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 °C to 154	309.2 - 302.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.