# NEFTEKHIM PP 1502H (S30S)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nizhnekamskneftekhim .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده به دست می آید. این محصول دارای پایداری حرارتی طولانی مدت، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، فرآوری و بهره برداری از محصولات ساخته شده از PP است. کاربرد: بسته بندی، نوار، نخ فیلم، قطعات فنی، اکستروژن، شکل دهی گرم. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | پایداری حرارتی خوب<br>هموپلیمر<br>مقاوم در برابر اکسیداسیون | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قطعات مهندسی<br>بسته‌بندی<br>نخ | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.900 g/cm³ | - | - |
| **چگالی ظاهری** | 0.48 to 0.52 g/cm³ | - | - |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.5 to 2.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوای خاکستر** | 0.025 to 0.050 % | - | - |
| **محتوای ژل** | | - | - |
| | 500 | - | - |
| | 50.0 pcs/m² | - | - |
| | 3.00 pcs/m² | - | - |
| | 0.00 pcs/m² | - | - |
| **سختی Rockwell** | 82 to 95 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خزش حرارتی** | 90 to 96 °C | 194.0 - 204.8 F° | - |
| **تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد)** | 15.0 day | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 34.0 MPa | 4931.29 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 10 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1500 MPa | 217557.0 psi | ASTM D790 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 150 °C to 154 | 309.2 - 302.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.