NEFTEKHIM PP 1520H (S38F)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده. این محصول دارای پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب اکسیداتیو حرارتی در هنگام تولید، پردازش PP و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP است. کاربرد: فیلم دو محوره. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب هموپلیمر مقاوم در برابر اکسیداسیون	- - -	- - -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 to 2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
محتوای ژل		-	-
	300 pcs/m²	-	-
	3.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
	0.00 pcs/m²	-	-
سختی Rockwell	82 to 95	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۵۰ درجه سانتی‌گراد)	15.0 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 °C to 154	309.2 - 302.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.