NEFTEKHIM PP 1532B (YD50G)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده به دست می‌آید. این محصول دارای پایداری حرارتی بلندمدت افزایش یافته و مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو است زمانی که PP تولید، پردازش و مقالات ساخته شده از PP مورد استفاده قرار می‌گیرند. خواص ضد استاتیک بهبود یافته برای تولید مقالات. کاربرد: لوله‌های با دمای بالا، پروفیل‌ها، اکستروژن، قالب‌گیری دمشی. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک پایداری حرارتی خوب هموپلیمر مقاوم در برابر اکسیداسیون	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری قطعات لوله‌کشی پروفایل‌ها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن اکستروژن پروفایل	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		- 0.40 to 0.70 g/10 min 0.20 to 0.40 g/10 min 0.90 to 1.5 g/10 min	ASTM D1238 - - -
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
سختی Rockwell	82 to 95	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی	3.1 month	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 to 154 °C	309.2 - 302.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.