NEFTEKHIM PP 1532J (T50G)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده به دست می آید. این محصول دارای پایداری حرارتی طولانی مدت، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، فرآوری و بهره برداری از محصولات ساخته شده از PP است. کاربرد: قطعات فنی قالب گیری و اکسترود شده، قالب گیری دمشی. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب هموپلیمر مقاوم در برابر اکسیداسیون	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.52 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.4 to 3.7 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
سختی Rockwell	82 to 95	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	90 to 96 °C	194.0 - 204.8 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی	2.5 month	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 to 154 °C	302.0 - 309.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.