NEFTEKHIM PP 4340R (EP2Z29G)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از کوپلیمریزاسیون پروپیلن و اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلز-آلی پیچیده. این محصول دارای پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، فرآوری PP و استفاده از مقالات ساخته شده از PP است، شفافیت بهبود یافته، خواص آنتی استاتیک بهبود یافته. کاربرد: اکستروژن و قالب گیری دمشی. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	کوپلیمر	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
کاربردها	محصولات میز	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.60 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	22 to 28 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
سختی Rockwell	75 to 82	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	70 to 80 °C	158.0 - 176.0 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی	15.0 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	930 MPa	134885.34 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	50 J/m	0.9365 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 to 138 °C	266.0 - 280.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.