NEFTEKHIM PP 4341S

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از کوپلیمریزاسیون پروپیلن و اتیلن در حضور کاتالیزورهای متالو ارگانیک پیچیده. این محصول شامل پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، پردازش و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP، هسته زایی موثر، شفافیت بهبود یافته، خواص نوری بهبود یافته، خواص آنتی استاتیک بهبود یافته برای تولید مقالات، رئولوژی مذاب بهبود یافته است. کاربرد: قالب گیری جت بسته بندی مواد غذایی با کیفیت بالا. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	رئولوژی کنترل‌شده	-	-
	کوپلیمر	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	هسته‌ای	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی غذا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.60 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	40 to 45 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
سختی Rockwell	75 to 82	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	70 to 80 °C	158.0 - 176.0 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی	15.0 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	950 MPa	137786.1 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 °C to 138	266.0 - 280.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.