NEFTEKHIM PP 4345S

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از کوپلیمریزاسیون پروپیلن و اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلز-آلی پیچیده. این محصول دارای پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو در هنگام تولید، پردازش و بهره برداری از محصولات ساخته شده از PP، خواص نوری بهبود یافته، خواص آنتی استاتیک بهبود یافته برای تولید محصولات، رئولوژی مذاب بهبود یافته، سطح براق بهبود یافته محصولات، و جداسازی آسان تر از قالب است. کاربرد: قالب گیری جت با سرعت بالا، بسته بندی با کیفیت بالا، ظروف و پوشش های شفاف. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	رئولوژی کنترل‌شده	-	-
	کوپلیمر	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اپتیکال‌ها	-	
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	
کاربردها	ظروف	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	پوشش‌های محافظ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.60 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 to 45 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
سختی Rockwell	75 to 82	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	70 to 80 °C	158.0 - 176.0 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی	15.0 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	950 MPa	137786.1 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 °C to 138	266.0 - 280.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.