NEFTEKHIM PP 7648H

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از طریق کوپلیمریزاسیون پروپیلن و اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده به دست می‌آید. این محصول دارای پایداری حرارتی بلندمدت افزایش یافته و مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو است زمانی که PP تولید، پردازش و مقالات ساخته شده از PP مورد استفاده قرار می‌گیرند، خواص ضد استاتیک برای تولید مقالات، هسته‌زایی مؤثر. کاربرد: اکستروژن و شکل‌دهی داغ، ورق‌ها و پروفیل‌ها. الزامات فنی: TU 2211-136-05766801-2006

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	هسته‌ای	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.48 to 0.60 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 to 2.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.025 to 0.050 %	-	-
سختی Rockwell	40 to 88	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خزش حرارتی	64 to 90 °C	147.2 - 194.0 F°	-
تخریب اکسایشی-حرارتی	15.0 day	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	200 J/m	3.75 ft·lb/in	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	126 °C to 150	258.8 - 302.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.