# NEFTEKHIM PP 8348SM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nizhnekamskneftekhim .Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

محصول به دست آمده از کوپلیمریزاسیون پروپیلن و اتیلن در حضور کاتالیزورهای متالو ارگانیک پیچیده. شامل پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، مقاومت در برابر تخریب حرارتی-اکسیداتیو هنگام تولید، پردازش PP و بهره برداری از مقالات ساخته شده از PP، خواص آنتی استاتیک بهبود یافته برای تولید مقالات می باشد. کاربرد: قالب گیری دمشی، اکستروژن و شکل دهی گرم.
الزامات فنی: TU 2211136057668012006

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌استاتیک | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌استاتیک<br>کوپلیمر<br>پایداری حرارتی خوب<br>مقاوم در برابر اکسیداسیون | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای دمش‌گیری | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

**روش فرآیند**

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | دمش‌گیری | - | - |
| | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.900 g/cm³ | - | - |
| **چگالی ظاهری** | 0.48 to 0.60 g/cm³ | - | - |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 38 to 50 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوای خاکستر** | 0.025 to 0.050 % | - | - |
| **سختی Rockwell** | 40 to 88 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تخریب اکسایشی-حرارتی** | 15.0 day | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول خمشی** | 1150 MPa | 166793.7 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 55 J/m | 1.03 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 64.0 to 90.0 °C | 147.2 - 194.0 F° | - |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 126 to 150 °C | 258.8 - 302.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.