NEFTEKHIM PP PP6129K

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده. هموپلیمر پلی پروپیلن دارای پایداری حرارتی طولانی مدت افزایش یافته، پایداری در برابر تخریب ترمو اکسیداتیو در فرآیند تولید PP، پردازش PP و استفاده از مقالات PP است. خواص بهبود یافته، جلوگیری از چسبیدن لایه های فیلم. کاربرد: فیلم متالیزه چند لایه جهت دار دو محوره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر پایداری حرارتی، خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم چندلایه	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم هم‌اکستروژن فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	650 MPa	94274.7 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	118 C°	244.4 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.