Ecobarrier® 0914

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

g/cc 1.34 چگالی ویژه TPO انعطاف‌پذیر برای کاربردهای مدیریت صوتی. ترکیبات Ecobarrier Flexible Thermoplastic Polyolefin (TPO) گزینه‌ای از مواد با هزینه مؤثر و به راحتی پردازش شده برای کاربردهای مدیریت صوتی تزریقی یا ترموفرم شده ارائه می‌دهند. دامنه کامل گزینه‌های چگالی ویژه و سایر خواص فیزیکی Ecobarrier به شما این امکان را می‌دهد که نیازهای کاربردی خود را سفارشی کنید تا به مؤثرترین راه‌حل مانع صوتی دست یابید. ترکیبات Ecobarrier در کاربردهای کاهش نویز در صنعت وسایل نقلیه سبک تا کامیون‌های تجاری سنگین و همچنین سایر وسایل نقلیه حمل و نقل و تفریحی استفاده می‌شوند. کاربردها شامل: فرش‌های داشبورد، سپرهای باران، پنل‌های بسته، مهر و موم‌ها و پتوهای موتور است. ویژگی‌ها شامل: دامنه چگالی ویژه از 1.20 - 2.50 g/cc، گزینه‌های پرکننده کربنات کلسیم و سولفات باریم، گزینه‌های سختی مختلف موجود، فرمولاسیون برای تزریق و همچنین اکستروژن ورق، می‌تواند با استفاده از مواد پایه بازیافتی فرموله شود، فرمولاسیون‌های سفارشی برای برآورده کردن نیاز خاص شما در دسترس است. تمام محصولات Ecobarrier 100% قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	مانع صوتی کاربردهای خودرویی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.79 MPa	549.69 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	60.7 MPa	8803.81 psi	ASTM D790

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.