Ecobarrier® 2612

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

g/cc 1.21 وزن مخصوص TPO انعطاف پذیر برای کاربردهای مدیریت آکوستیکی. ترکیبات ترموپلاستیک پلی الفین (TPO) انعطاف پذیر Ecobarrier مقرون به صرفه ترین و آسان ترین گزینه مواد فرآوری شده برای کاربردهای مدیریت آکوستیکی قالب گیری تزریقی یا ترموفرمینگ را ارائه می دهند. طیف کامل وزن مخصوص و سایر گزینه های خواص فیزیکی Ecobarrier به شما امکان می دهد نیازهای کاربردی خود را برای دستیابی به مقرون به صرفه ترین راه حل سد صوتی سفارشی کنید. ترکیبات Ecobarrier در کاربردهای کاهش نویز در خودروهای سبک تا کامیون های تجاری سنگین و همچنین سایر وسایل حمل و نقل و تفریحی استفاده می شود. کاربردها عبارتند از: زیرانداز داشبورد، محافظ باران، پانل های مسدود کننده، مهر و موم ها و عایق های موتور. ویژگی ها عبارتند از: محدوده وزن مخصوص از 1.20 - 2.50 g/cc گزینه های پرکننده کربنات کلسیم و سولفات باریم گزینه های مختلف سختی موجود فرمولاسیون برای قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن ورق می تواند با استفاده از مواد پایه بازیافت شده فرموله شود فرمولاسیون های سفارشی برای برآوردن نیازهای خاص شما در دسترس است همه محصولات 100٪ Ecobarrier قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	مانع صوتی کاربردهای خودرویی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات داخلی خودرو زیر کاپوت خودرو	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	37 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	148 MPa	21465.62 psi	ASTM D790

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.