Ecobarrier® E2020

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

وزن مخصوص 2.00 گرم بر سانتی متر مکعب TPO انعطاف پذیر گرید اکستروژن برای کاربردهای مدیریت آکوستیک. ترکیبات Ecobarrier ترموپلاستیک پلی الفین (TPO) انعطاف پذیر، مقرون به صرفه ترین و آسان ترین گزینه مواد فرآوری شده برای کاربردهای مدیریت آکوستیک قالب گیری تزریقی یا ترموفرمینگ را ارائه می دهند. طیف کامل وزن مخصوص و سایر گزینه های خواص فیزیکی Ecobarrier به شما این امکان را می دهد تا نیازهای کاربردی خود را برای دستیابی به مقرون به صرفه ترین راه حل سد صوتی سفارشی کنید. ترکیبات Ecobarrier در کاربردهای کاهش نویز در خودروهای سبک تا کامیون های تجاری سنگین و همچنین سایر وسایل حمل و نقل و تفریحی استفاده می شوند. کاربردها عبارتند از: زیرانداز داشبورد، محافظ باران، پانل های مسدود کننده، مهر و موم و عایق های موتور. ویژگی ها عبارتند از: محدوده وزن مخصوص از 1.20 تا 2.50 گرم بر سانتی متر مکعب، گزینه های پرکننده کربنات کلسیم و سولفات باریم، گزینه های سختی مختلف موجود، فرمولاسیون برای قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن ورق، می توان با استفاده از مواد پایه بازیافت شده فرموله کرد، فرمولاسیون های سفارشی برای برآورده کردن نیازهای خاص شما در دسترس است، تمام محصولات 100٪ Ecobarrier قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	مانع صوتی کاربردهای خودرویی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات داخلی خودرو زیر کاپوت خودرو	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.00 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	5.38 MPa	780.3 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	50 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.