Five Plus™ CPP40C

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۴۰٪ کربنات کلسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن کوپلیمر با 40% کربنات کلسیم Noble Polymers سری FivePlus از ترکیبات پلی پروپیلن پرشده، طیف گسترده ای از گزینه های پرکننده و خواص فیزیکی را به پردازشگران ارائه می دهد. ترکیبات FivePlus با انتخاب شما از پرکننده های معدنی در دسترس هستند. ترکیبات پلی پروپیلن پرشده FivePlus تعادل منحصر به فردی از خواص فیزیکی و سهولت پردازش را ارائه می دهند. طیف کاملی از مدول خمشی، ضربه و سایر گزینه های خواص فیزیکی به شما امکان می دهد راه حلی را برای رفع نیازهای خاص برنامه خود سفارشی کنید. ترکیبات FivePlus در خودرو، کامیون های سنگین، کالاهای مصرفی، ساختمان و ساخت و ساز و بسیاری از صنایع دیگر برای کاربردهایی مانند براکت ها، محفظه ها، پانل های تزئینی و سایر کاربردهایی که نیاز به تعادل بین دوام، پایداری ابعادی و قابلیت پردازش دارند، استفاده می شوند. ویژگی ها عبارتند از: محدوده پرکننده از 10 تا 40٪ موجود در رنگ های طبیعی، سیاه یا سفارشی بسته های افزودنی شامل: تثبیت کننده UV، تثبیت کننده های حرارتی و مقاومت در برابر خراش و ساییدگی می تواند با استفاده از مواد پایه بازیافتی فرموله شود
فرمولاسیون های موجود برای فرآیندهای اکستروژن در صورت درخواست فرمولاسیون های سفارشی برای رفع نیازهای خاص شما در دسترس است همه محصولات ٪100 FivePlus قابل بازیافت هستند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربنات کلسیم، 41% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	کاربردهای مصرف‌کننده	-	
	محفظه‌ها	-	
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1630 MPa	236411.94 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.