Flextuff® 2680

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Flextuff پلیمرهای نوبل TPE با سختی Shore A 80 از ترکیبات الاستومر ترموپلاستیک (TPE) حسی شبیه لاستیک را با سهولت پردازش و قابلیت بازیافت یک ترموپلاستیک ارائه می دهند. این خانواده منحصر به فرد از محصولات با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه و افزودنی ها برای ایجاد مواد با حس نرم در طیف گسترده ای از سطوح سختی برای هر دو روش قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن تولید شده اند. ترکیبات Flextuff TPE در کاربردهایی مانند دستگیره ها، مهر و موم ها، دسته های روکش شده و بسیاری از کاربردهای دیگر در صنایع تجاری، خودرو، ورزشی و تفریحی و ساختمانی استفاده می شوند. ویژگی ها عبارتند از: محدوده دورومتر (سختی) از 25 تا 90 Shore A موجود در رنگ های طبیعی، مشکی یا سفارشی بسته های افزودنی شامل: تثبیت کننده UV، مقاومت در برابر خراش و ساییدگی فرمولاسیون برای قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفیل فرمولاسیون های سفارشی برای برآوردن نیازهای خاص شما در دسترس هستند. تمام محصولات 100% Flextuff قابل بازیافت هستند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.990 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	8.62 MPa	1250.23 psi	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.