Flextuff® 2808

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TPE با سختی Shore A 86. سری Flextuff پلیمرهای نوبل از ترکیبات ترموپلاستیک الاستومر (TPE) حسی شبیه لاستیک را با سهولت پردازش و قابلیت بازیافت یک ترموپلاستیک ارائه می دهند. این خانواده منحصر به فرد از محصولات با استفاده از بالاترین کیفیت مواد اولیه و افزودنی ها برای ایجاد مواد با حس نرم در طیف گسترده ای از سطوح سختی برای هر دو روش قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفیل تولید می شوند. ترکیبات Flextuff TPE در کاربردهایی مانند دستگیره ها، مهر و موم ها، دسته های روکش شده و بسیاری از کاربردهای دیگر در صنایع تجاری، خودرو، ورزشی و تفریحی و ساختمان و ساز استفاده می شوند. ویژگی ها عبارتند از: محدوده دورومتر (سختی) از 25 تا Shore A 90. موجود در رنگ های طبیعی، مشکی یا سفارشی. بسته های افزودنی شامل: تثبیت کننده UV، مقاومت در برابر خراش و ساییدگی. فرمولاسیون برای قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفیل. فرمولاسیون های سفارشی برای برآوردن نیازهای خاص شما در دسترس است. تمام محصولات 100% Flextuff قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	8.27 MPa	1199.46 psi	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.