Flextuff® S2400-00-E

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Shore A TPE Noble Polymers 40 سری Flextuff از ترکیبات الاستومر ترموپلاستیک (TPE) احساس مشابه لاستیک را با سهولت پردازش و قابلیت بازیافت یک ترموپلاستیک ارائه می‌دهد. این خانواده منحصر به فرد از محصولات با استفاده از بالاترین کیفیت مواد اولیه و افزودنی‌ها توسعه یافته‌اند تا مواد با احساس نرم در دامنه وسیعی از سطوح سختی برای روش‌های قالب‌گیری تزریقی و همچنین روش‌های پردازش اکستروژن ایجاد کنند. ترکیبات Flextuff TPE در کاربردهایی مانند دستگیره‌ها، مهر و موم‌ها، دستگیره‌های قالب‌گیری شده و بسیاری از کاربردهای دیگر در صنایع تجاری، خودروسازی، ورزشی و تفریحی و ساختمان و ساخت و ساز استفاده می‌شوند. ویژگی‌ها شامل: دامنه سختی (دوئومتر) از 25 تا Shore A 90، در رنگ‌های طبیعی، سیاه یا رنگ‌های سفارشی موجود است. بسته‌های افزودنی شامل: تثبیت UV، مقاومت در برابر خراش و مار. فرمولاسیون برای قالب‌گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفایل. فرمولاسیون‌های سفارشی برای برآورده کردن نیاز خاص شما در دسترس است. تمام محصولات 100% Flextuff قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.03 MPa	439.47 psi	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.