Flextuff® S2601-00-E

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Flextuff از ترکیبات الاستومر ترموپلاستیک (TPE) با سختی Shore A 60 از Noble Polymers، حس لاستیک‌مانند را با سهولت فرآیندپذیری و قابلیت بازیافت یک ترموپلاستیک ارائه می‌دهد. این خانواده منحصر به فرد از محصولات با استفاده از بالاترین کیفیت مواد اولیه و افزودنی‌ها برای ایجاد مواد با حس نرم در طیف وسیعی از سطوح سختی برای هر دو روش قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن توسعه یافته‌اند. ترکیبات TPE Flextuff در کاربردهایی مانند دستگیره‌ها، درزگیرها، دسته‌های روکش‌دار و بسیاری کاربردهای دیگر در صنایع تجاری، خودرو، ورزش و اوقات فراغت و ساختمان و سازه استفاده می‌شوند. ویژگی‌ها عبارتند از: محدوده سختی (دورومتر) از 25 تا 90 Shore A، موجود در رنگ‌های طبیعی، مشکی یا سفارشی، بسته‌های افزودنی شامل: پایداری UV، مقاومت در برابر خراش و سایش، فرمولاسیون‌ها برای قالب‌گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفیل، فرمولاسیون‌های سفارشی برای رفع نیاز خاص شما موجود است. تمام محصولات Flextuff 100% قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	4.83 MPa	700.53 psi	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.