Flextuff® S2801-00

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Shore A TPE Noble Polymers Flextuff 80 از ترکیبات ترموپلاستیک الاستومر (TPE) حسی شبیه لاستیک را با سهولت پردازش و قابلیت بازیافت یک ترموپلاستیک ارائه می دهد. این خانواده منحصر به فرد از محصولات با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه و افزودنی ها برای ایجاد مواد نرم در طیف گسترده ای از سطوح سختی برای هر دو روش قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن تولید می شوند. ترکیبات Flextuff TPE در کاربردهایی مانند دستگیره ها، مهر و موم ها، دسته های روکش شده و بسیاری از کاربردهای دیگر در صنایع تجاری، خودرو، ورزشی و تفریحی و ساختمان و ساخت و ساز استفاده می شوند. ویژگی ها عبارتند از: محدوده دورومتر (سختی) از 25 تا Shore A 90، موجود در رنگ های طبیعی، سیاه یا سفارشی، بسته های افزودنی شامل: تثبیت کننده UV، مقاومت در برابر خراش و ساییدگی، فرمولاسیون برای قالب گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفیل، فرمولاسیون های سفارشی برای برآورده کردن نیازهای خاص شما در دسترس هستند، همه محصولات ٪100 Flextuff قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	7.31 MPa	1060.23 psi	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.