Flextuff® S2900-00

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Shore A TPE Noble Polymers Flextuff 90 از ترکیبات الاستومر ترموپلاستیک (TPE) احساس مشابه لاستیک را با سهولت پردازش و قابلیت بازیافت ترموپلاستیک ارائه می‌دهد. این خانواده منحصر به فرد از محصولات با استفاده از بالاترین کیفیت مواد اولیه و افزودنی‌ها توسعه یافته‌اند تا مواد نرم‌احساس در دامنه وسیعی از سطوح سختی برای روش‌های قالب‌گیری تزریقی و همچنین پردازش اکستروژن ایجاد کنند. ترکیبات Flextuff TPE در کاربردهایی مانند دستگیره‌ها، مهر و موم‌ها، دستگیره‌های روی قالب و بسیاری دیگر از کاربردها در صنایع تجاری، خودروسازی، ورزشی و تفریحی و ساخت و ساز استفاده می‌شوند. ویژگی‌ها شامل: دامنه سختی (دوئرو متر) از 25 تا Shore A 90 در دسترس در رنگ‌های طبیعی، سیاه یا رنگ‌های سفارشی بسته‌های افزودنی شامل: تثبیت UV، مقاومت در برابر خراش و مارک‌های سطحی فرمولاسیون برای قالب‌گیری تزریقی و همچنین اکستروژن پروفایل فرمولاسیون‌های سفارشی برای برآورده کردن نیاز خاص شما در دسترس است. تمام محصولات Flextuff 100% قابل بازیافت هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	17 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.5 MPa	1667.94 psi	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.