NOVAPOL® LA-0522-A

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL® LA-0522-A یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن یا پوشش اکستروژن در دسترس است. ویژگی های مهم NOVAPOL® LA-0522-A عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، چسبندگی خوب، قابلیت آب بندی خوب. کاربردهای معمول عبارتند از: ظروف افزودنی/مستربچ، پارچه ها/الیاف، فوم، کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	رزین	-	-
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	کاهش خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	پایداری خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	ظروف	-	-
	پارچه‌ها	-	-
	فوم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 2	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پوشش اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.40 MPa	1363.36 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	276 MPa	40030.49 psi	ASTM D790
انتقال بخار آب	17 g/m²/24 hr	1.1 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249
استحکام دوخت حرارتی	550 N/m	-	ASTM D517

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت کشش (Draw Down Speed)	8.1 m/sec	-	Internal Method
استحکام چسبندگی داغ (Hot Tack)	225.0 g/2.5 cm	-	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداقل وزن پوشش	8.0 g/m²	0.001638 lb/ft²	ASTM D539
گردن‌دهی (Neck-in)	51.0 mm	2.01 in	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.