NOVAPOL® LF-Y819 Series

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LF-Y819-A (رزین پایه): بسته بندی صنعتی، فیلم شرینک، ترکیب با LLDPE، لوله و تیوب با قطر کوچک
LF-Y819-C (ضد بلوک): بسته بندی صنعتی، آستر، فیلم شرینک، ترکیب با LLDPE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LF-Y819-C: عامل ضد کلوخه‌سازی	-	-
ویژگی‌ها	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
	سیستم لوله‌کشی	-	-
	اتصالات لوله	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	فیلم قابل جمع شدن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 2	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فرآیند اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود		-	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	180 MPa	26106.84 psi	ASTM D882
	225 MPa	32633.55 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	170 %	-	ASTM D882
	490 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	ASTM D1922
	130 g	4.59 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	30	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	19 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ‌شدگی با اصطکاک پایین	210 J/cm	-	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.