NOVAPOL® PF-0118 Series

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PF-0118-B (750 ppm لغزش، 3150 ppm ضد بلوک): کیسه های زباله، آستر، بسته بندی عمومی PF-0118-C (5100 ppm ضد بلوک): آستر صنعتی، کیسه های سنگین PF-0118-D (1500 ppm لغزش، 6300 ppm ضد بلوک): کیسه های زباله، فیلم پوشاک، کیسه های رولی PF-0118-F (فقط آنتی اکسیدان فرآیند): استرچ رپ، رزین ترکیبی، بسته بندی صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	PF-0118-D: آنتی‌بلوک (6300 ppm)؛ آنتی‌بلوک (1500 ppm) PF-0118-C: آنتی‌بلوک (5100 ppm) PF-0118-B: آنتی‌بلوک (3150 ppm)؛ لغزش (750 ppm) PF-0118-F: تثبیت‌کننده پردازش	- - - -	- - - -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب سختی خوب لغزش	- - - - - -	- - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کیسه‌ها مخلوط کردن فیلم کیسه های سنگین کاربردهای صنعتی لایه‌ها بسته‌بندی پوشش کششی	- - - - - - - - -	- - - - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	200 MPa	29007.6 psi	-
	230 MPa	33358.74 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	49.0 MPa	7106.86 psi	-
	34.0 MPa	4931.29 psi	-
ازدیاد طول کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	% 540	-	-
	% 830	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	-
	g 330	oz 11.64	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	56	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ‌شدگی با اصطکاک پایین	J/cm 340	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.