NOVAPOL® PF-Y821-MPR

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL®PF-Y821-MPR یک ماده پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است و توسط اکستروژن فیلم یا قالب گیری دمشی پردازش می شود. ویژگی های اصلی NOVAPOL® PF-Y821-MPR عبارتند از: نرم افزار آنتی بلاک، کومونومر بوتن، کمک های پردازش، آنتی اکسیدان ها، غذای در دسترس. زمینه های کاربردی معمول NOVAPOL® PF-Y821-MPR عبارتند از: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه شدن (2500 ppm)	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	بوتن همومر	-	-
	سخت، خوب	-	-
	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 2	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن فیلم	-	-
	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.923 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D882
	230 MPa	33358.74 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D882
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D882
	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D882
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	660 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	140 g	4.94 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	390 g	13.76 oz	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	57	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	11 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ‌شدگی با اصطکاک پایین	320 J/cm	-	Internal method
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.