NOVAPOL® TF-Y826 Series

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TF-Y826-CP (6000 ppm آنتی بلاک): کیسه های صنعتی، بسته بندی صنعتی TF-Y826-D (1280 ppm لغزش، 3200 ppm آنتی بلاک): کیسه های زباله ممتاز، کیسه های رولی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	TF-Y826-CP: ضد چسبندگی (6000 ppm) TF-Y826-D: ضد چسبندگی (3200 ppm)؛ لغزش (1280 ppm)	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا سختی خوب سختی خوب همومر هگزن استحکام بالا چگالی پایین لغزش	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 2	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.926 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	270 MPa	39160.26 psi	-
	310 MPa	44961.78 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
	14.0 MPa	2030.53 psi	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	43.0 MPa	6236.63 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	570 %	-	-
	850 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1922
	g 260	oz 9.17	-
	g 580	oz 20.46	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	57	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ‌شدگی با اصطکاک پایین	J/cm 380	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.