NOVAPOL® TF-0338-E

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LMDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL® TF-0338-E یک ماده پلی اتیلن با چگالی متوسط خطی است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن فیلم در دسترس است. ویژگی های مهم NOVAPOL® TF-0338-E عبارتند از: آنتی اکسیدان، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، سفتی خوب، براقیت بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: افزودنی/مستربچ، فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا سختی خوب درخشش بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	مخلوط کردن فیلم ریخته‌گری ترکیب فیلم	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	20 µm	0.7874 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	320 MPa	46412.16 psi	-
	430 MPa	62366.34 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	39.0 MPa	5656.48 psi	-
	28.0 MPa	4061.06 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	670 %	-	-
	900 %	-	-
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	27 g	0.9523 oz	-
	200 g	7.05 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ‌شدگی با اصطکاک پایین	140 J/cm	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.