NOVAPOL® TF-Y534-IP

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LMDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL® TF-Y534-IP یک ماده پلی اتیلن با چگالی متوسط خطی است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن فیلم در دسترس است. ویژگی های مهم NOVAPOL® TF-Y534-IP عبارتند از: آنتی بلاک، شفافیت، سفتی خوب، چقرمگی خوب، کومونومر هگزن. کاربردهای معمول عبارتند از: فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، کاربردهای صنعتی، بسته بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک (ppm 900)	-	-
	کمک‌پردازش	-	-
	پایداری پردازش	-	-
	لغزش (ppm 400)	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	همومر هگزن	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم کاربردهای صنعتی بسته‌بندی پوشش جمع شونده	- - - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.934 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	370 MPa	53664.06 psi	-
	440 MPa	63816.72 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	46.0 MPa	6671.75 psi	-
	32.0 MPa	4641.22 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	580 %	-	-
	780 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	80 g	2.82 oz	ASTM D1709A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 80	oz 2.82	-
	g 570	oz 20.1	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	63	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ‌شدگی با اصطکاک پایین	J/cm 270	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.