NOVAPOL® TR-0338-UI(UIG)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL® TR-0338-UI(UIG) یک ماده پلی اتیلن با چگالی متوسط است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری چرخشی در دسترس است. ویژگی های مهم NOVAPOL® TR-0338-UI(UIG) عبارتند از: آنتی اکسیدان، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت فرآیندپذیری خوب، سفتی خوب، ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی). کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای تماس با مواد غذایی، لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی، مخازن، ظروف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E146584-223446	-	-
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چگالی پایین مقاومت در برابر ضربه دما پایین		
کاربردها	تانک‌های کشاورزی ظروف عمومی (هدف) مخازن سپتیک	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2، شرط D FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2، شرط E FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2، شرط F FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2، شرط G FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a NSF 14 NSF 24 NSF 61	- - - - - - - -	- - - - - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی		-	-
	hr	-	ASTM D1693A
	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.4	psi 2813.74	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 11	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 760	psi 110228.88	ASTM D790
ضربه ARM		-	ARM
	J 70.0	-	-
	J 220	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 60.0	F° 140.0	-
	C° 43.0	F° 109.4	-
دمای ذوب پیک	C° 125	F° 257.0	ASTM E794

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.