# ARCEL® 730B (2.00 pcf)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NOVA Chemicals | **دسته بندی** | PS+PE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ARCEL® 730B (2.00 pcf) یک ماده پلی استایرن + PE (PS+PE) است. این محصول در آمریکای شمالی برای فرآوری فوم موجود است. کاربرد معمول ARCEL® 730B (2.00 pcf): فوم

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل گسترش | - | - |
| **کاربردها** | فوم | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی<br>سفید | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | کره‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | پردازش فوم | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.0320 g/cm³ | - | ASTM D3575 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اندازه ذرات** | 0.800 to 1.70 mm | 0.0315 - 0.06693 in | - |
| **محتوای VOC** | | - | - |
| | 11 % | - | - |
| | 0.30 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کرنش خمشی** | 11 % | - | ASTM C203 |
| **استحکام کششی** | 0.440 MPa | 63.82 psi | ASTM D3575 |
| **استحکام خمشی** | | - | ASTM C203 |
| | 0.411 MPa | 59.61 psi | - |
| | 0.359 MPa | 52.07 psi | - |
| **استحکام فشاری** | | - | ASTM D3575 |
| | 0.178 MPa | 25.82 psi | - |
| | 0.210 MPa | 30.46 psi | - |
| | 0.271 MPa | 39.31 psi | - |
| | 0.570 MPa | 82.67 psi | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سوراخ شدن (Puncture)** | 266 N | 59.8 lbf | ASTM D3763 |
| **استحکام پارگی** | 2.5 kN/m | - | ASTM D3575 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.