UPES® 315-FLR

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UPES® 315-FLR یک ماده پلی استایرن + PE (PS+PE) است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2040 MPa	295877.52 psi	ASTM D638
استحکام کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	4.3 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1880 MPa	272671.44 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	54.0 MPa	7832.05 psi	ASTM D790
			ASTM D790

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش خمشی	%	-	
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	820 J/m	15.36 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	104 C°	219.2 F°	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.