NOVALAST® D31

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVALAST® D31 یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. این محصول در آمریکای شمالی برای قالب‌گیری دمشی، اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی NOVALAST® D31: مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.956 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	30	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.86	psi 1430.07	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 540	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 61.1	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 35	-	-
	% 56	-	-
	% 67	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 40.0-	F° 40.0-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C° 199	F° 390.2	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.