Converge® Polyol 212-20

تولیدکننده	.Novomer, Inc	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Converge polyol 212-20 یک پلیمر با وزن مولکولی 2000 است که از پروپیلن اکسید و دی اکسید کربن تولید می شود. این یک پلی کربنات دیول آلیفاتیک خطی و بی شکل است. دی اکسید کربن تقریباً 40٪ از جرم پلی ال را تشکیل می دهد. کاربردها: Converge polyol 212-20 یک بلوک ساختمانی با ویسکوزیته بالا و بدون حلال برای انواع سیستم های پلی یورتان است. می توان از آن در تهیه چسب ها، فوم ها، پوشش ها، الاستومرها و TPU ها استفاده کرد. ویژگی ها: اسکلت پلی کربنات آلیفاتیک عملکرد بالای منحصر به فردی را به پلی یورتان ها از نظر استحکام و مقاومت در برابر محیط زیست ارائه می دهد. در کاربردهای چسب، استحکام چسبندگی و انسجامی و پایداری هیدرولیتیکی را بهبود می بخشد. در پوشش ها، مقاومت در برابر UV و سختی بالا را ارائه می دهد. به طور قابل توجهی باربری، کشش و مقاومت پارگی فوم های انعطاف پذیر را افزایش می دهد. همچنین می تواند مقاومت در برابر سایش را بهبود بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	سختی بالا	-	-
	ویسکوزیته بالا	-	-
	پایدار هیدرولیتیکی	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	فوم	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-
	شفاف/شفاف	-	-
	زرد	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	-
وزن مولکولی	2000 g/mol	-	-
ویسکوزیته	100 Pa·s	-	-
محتوای آب	ppm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-
عدد هیدروکسیل (OH Value)	56.0 Mg KOH/g	-	-
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	1.10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.