NPC PE LL0209KJ

تولیدکننده	NPC Alliance Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL0209KJ یک کوپلیمر پلی اتیلن خطی با چگالی کم با بوتن-1 به عنوان کومونومر است. این ماده برای فیلم های چند منظوره در نظر گرفته شده است که مقاومت بهتری در برابر پارگی و خواص چسبندگی گرم خوبی را ارائه می دهد. LL0209KJ به طور ویژه با عامل لغزنده برای سهولت باز شدن فیلم فرموله شده است. کاربردها: کیسه های صنعتی، کیسه های حمل و زباله، مورد استفاده در ترکیب کم برای FFS و فیلم کشاورزی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	بوتن هومومر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	استحکام چسبندگی داغ	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها	کاربردهای کشاورزی	-	-
	کیسه‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مخلوط کردن	-	-
	فیلم	-	-
	کیسه های سنگین	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
تنش کششی		-	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	650 %	-	-
	850 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ISO 6603-2
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	2.4 N	0.5395 lbf	-
	6.0 N	1.35 lbf	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب پیک	C° 122	F° 251.6	ASTM D2117

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	50	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.