NuSil CV-2187

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد سیلیکونی با فراریت کنترل شده (CV) توانایی سیلیکون در حفظ حالت الاستیک در دماهای پایین و مقاومت در برابر تجزیه در دماهای بالا، کاربرد بسیار خوبی را در محیط های فرازمینی ارائه می دهد، جایی که مواد به طور مکرر در معرض دماهای شدید قرار می گیرند. محصولات سیلیکونی با فراریت کنترل شده (CV) و خروج گاز بسیار کم (SCV) TM شرکت NuSil توسط برنامه های فضایی پیشرو برای ارائه حفاظت انعطاف پذیر مورد نیاز در برابر آلودگی و تخریب مواد استفاده می شوند. مزایای مواد سیلیکونی برای فضا جبران دمای عملیاتی گسترده برای عدم تطابق CTE محافظت در برابر اکسیژن اتمی فرمولاسیون های شفاف نوری نظرات میراث پرواز: سخت، روان، پخت سریع

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	کم تا هیچ گازهای خارج شده	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM E 595	-	-
	NASA SP-R-0022A	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
زمان رهایی از چسبندگی	15.0 hr	-	-
سیستم پخت	پلاتین	-	-
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	90 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.25 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	180 min	-	-
سختی Shore	35	-	-
استحکام کششی	6.38 MPa	925.34 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	400 %	-	-
استحکام پارگی	13.1 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.