# NuSil CV14-2500

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NuSil Technology | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد سیلیکونی با فراریت کنترل شده (CV). توانایی سیلیکون در حفظ حالت الاستیک در دماهای پایین و مقاومت در برابر تجزیه در دماهای بالا، کارایی بسیار خوبی را در محیط‌های فرازمینی ارائه می‌دهد، جایی که مواد به طور مکرر در معرض دماهای شدید قرار می‌گیرند. محصولات سیلیکونی با فراریت کنترل شده (CV) و خروج گاز بسیار کم (SCV) TM شرکت NuSil توسط برنامه‌های فضایی پیشرو برای ارائه حفاظت انعطاف‌پذیر مورد نیاز در برابر آلودگی و تخریب مواد استفاده می‌شوند. مزایای مواد سیلیکونی برای فضا: محدوده دمای عملیاتی گسترده، جبران‌سازی برای عدم تطابق CTE، محافظت در برابر اکسیژن اتمی، فرمولاسیون‌های شفاف نوری، سابقه پرواز. توضیحات: چسبندگی بدون پرایمر

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کم تا هیچ گازهای خارج شده | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>کاربردهای هوافضا<br>کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی<br>چسب‌ها | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | ASTM E 595<br>NASA SP-R-0022A | -<br>- | -<br>- |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **اجزای ترموست** | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0<br>نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **سیستم پخت** | پلاتین | - | - |
| **رنگ** | نیمه شفاف | - | - |
| **چگالی** | 1.01 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته** | 2.6 Pa·s | - | - |
| **زمان پخت** | 1.0 hr | - | - |
| **سختی Shore** | 30 | - | - |
| **استحکام کششی** | 2.93 MPa | 424.96 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 150 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.