# NuSil CV2-2289-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NuSil Technology | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد سیلیکون با نوسان کنترل شده (CV) قابلیت سیلیکون برای باقی ماندن الاستیک در دماهای پایین و مقاومت در برابر تجزیه در دماهای بالا، کارایی عالی در محیط‌های خارج از جو که مواد به‌طور مکرر در معرض دماهای شدید قرار می‌گیرند، ارائه می‌دهد. محصولات سیلیکون نوسان کنترل شده (CV) و کم‌گازدهی فوق‌العاده NuSil (SCV) توسط برنامه‌های فضایی پیشرو برای ارائه حفاظت مقاوم در برابر آلودگی و تجزیه مواد استفاده می‌شود. مزایای مواد سیلیکون برای فضا محدوده دمای عملیاتی وسیع جبران عدم تطابق CTE حفاظت در برابر اکسیژن اتمی فرمولاسیون‌های شفاف از نظر نوری نظرات پرواز: ویسکوزیته کم، برش لبه‌ای 300 psi (2.1 MPa)

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کم تا هیچ گازهای خارج شده<br>ویسکوزیته پایین | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>کاربردهای هوافضا<br>چسب‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | ASTM E 595<br>NASA SP-R-0022A | -<br>- | -<br>- |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **اجزای ترموست** | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0<br>نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **زمان رهایی از چسبندگی** | hr 20.0 | - | - |
| **سیستم پخت** | پلاتین | - | - |
| **رنگ** | سفید | - | - |
| **ویسکوزیته** | Pa·s 11<br>Pa·s 14 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **زمان پخت** | hr 4.0 | - | - |
| **سختی Shore** | 30 | - | - |
| **استحکام برش همپوشان** | MPa 2.07 | psi 300.23 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 3.10 | psi 449.62 | - |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | % 250 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.